

# Haftbrücke K

(früher ZB-N System Haftbrücke)

## Mischungsverhältnis:



bauseits  
25 kg

+



von uns  
3,5 kg (ca. 5 ltr)

+



~ 8 ltr Wasser

25,0 kg	Zement
<b>3,5 kg</b>	<b>ZB-N-Konzentrat</b> (ca. 5 ltr)
~ 8 kg	Wasser (je nach Zement und Witterung)

Pflaster satt vornässen

Material vor Ort mit Quirl klumpenfrei mischen. Wasser zuerst.

Mischzeit ca. 3-5 min.

Konsistenz gelförmig

Während der Verarbeitung immer wieder aufmischen

Steine eintauchen oder mit Zahnpachtel aufziehen.