

### PS 2001 D

Epoxidharz Pflasterfugenmörtel 2K, selbstverdichtend

Druckfestigkeit ~ 23 N/mm<sup>2</sup>

Mischungsverhältnis:



25 kg Sand  
Farbe beige

+



2 kg Komponente A + B

+



(1,5 kg Farbzuslag)

+

25,00	kg	Sand
1,33	kg	Komponente A
0,67	kg	Komponente B
(1,50	kg	Farbzuslag für Farbe grau)
~ 2 - 2,5	kg	Wasser



2 - 2,5 ltr Wasser

- 1) Komponente B dem Kanister mit Komponente A zugeben und kräftig schütteln
- 2) Gemischte Komponente A + B dem Sand (+ Farbzuslag) zugeben
- 3) mischen
- 4) 2 – 2,5 Liter Wasser zugeben
- 5) je nach Mischgerät ca. 3 Minuten mischen

Mischung muss homogen sein und weißen Schaum auf der Oberfläche aufweisen!

Verarbeitung: siehe Datenblatt